

GROUT - GUÍA DE RESISTENCIA QUÍMICA

	<u>K-005</u>	<u>K-028</u>	<u>K-027</u>	<u>K-009</u>	<u>K-011</u>	<u>K-021</u>	<u>K-052</u>
Químico							
AGUA	E	E	E	E	E	E	E
10% ÁCIDO ACÉTICO	NR	G	E	E	F	F	E
50% ÁCIDO FOSFÓRICO	NDA	NDA	NDA	E	E	NDA	E
10% ÁCIDO SULFÚRICO	NR	NR	E	E	E	E	E
50% ÁCIDO SULFÚRICO	NR	F	E	E	E	NR	E
70% ÁCIDO SULFÚRICO	NDA	NDA	E	E	E	NDA	E
10% ÁCIDO CLORHÍDRICO	E	G	E	E	E	E	E
36% ÁCIDO CLORHÍDRICO (CONC.)	NDA	NDA	NDA	E	F	NDA	E
10% ÁCIDO NÍTRICO	E	E	E	E	E	E	E
30% ÁCIDO NÍTRICO	NDA	NDA	NDA	E	F	NDA	E
HIDRÓXIDO DE AMONIO	E	E	E	E	E	E	E
HIDRÓXIDO DE AMONIO (CONC.)	E	E	E	E	E	E	E
50% HIDRÓXIDO DE SODIO	E	E	E	E	E	E	E
METANOL	NR	NR	F	E	NR	NR	E
XILENO	F	E	E	E	E	E	E
ALCOHOLES MINERALES	E	E	E	E	E	E	E
ACETONA	NR	G	NR	NR	NR	NR	E
TRICOLoretano	NR	E	E	G	E	E	E
ACEITE DE MOTOR	E	E	E	E	E	E	E
GASOLINA SIN PLOMO	E	E	E	E	E	E	E
GASOLINA CON PLOMO	E	E	E	E	E	E	E
COMBUSTIBLE DIÉSEL	E	E	E	E	E	E	E
KEROSENO	E	E	E	E	E	E	E
15% HIPOCLORITO DE SODIO	E	E	E	E	E	E	E

E = excelente

G = Buena

F = justa

NR = No recomendada

NDA = no hay datos disponibles

NOTA: Todos los productos se sumergieron durante 30 días a 22 °C: ciclo de curado = 7 días a 22 °C antes de la inmersión. K-052 curó 24 horas a 22 °C + 4 horas a 93 °C + 4 horas a 177 °C. Todas las calificaciones se basan en el porcentaje de ganancia o pérdida de peso.